

1. **Tuotteen tunniste:** Luonnonkivituotteet: lohkottu, poltettu, hiottu tai ristipäähakattu
2. **Tyyppimerkintä:** Luonnonkiviset lattia- ja porraslaatat - Varpaisjärven musta diabaasi
3. **Käyttötarkoitus:** Sisä- ja ulkotilojen lattioiden ja portaiden päällysteet tuotestandardin SFS-EN 12058:2005 mukaisesti.
4. **Valmistajan nimi ja osoite:** Loimaan Kivi Oy, Palininkatu 2, 32200 LOIMAA
6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** Järjestelmä 4

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Vedenimukyky (%)	keskiarvo / keskihajonta 0,09 / 0	EN 13755
Tiheys (kg/m ³)	suhteellinen tiheys / tiheys välillä / keskihajonta 3080 / 3080 - 3080	EN 1936
Avoin huokoisuus (%)	keskiarvo / keskihajonta 0,29 / 0	EN 1936
Taivutusmurtolujuus (MPa)	alempi odotusarvo / keskiarvo / keskihajonta 26,1 / 2 / 22,2	EN 12372
Pakkasenkestävyys (%)	muutos taivutusmurtolujuudessa (48 syklin jälkeen) 0,0	EN 12371
Puristuslujuus (MPa)	alempi odotusarvo / keskiarvo / keskihajonta 311 / 28,5 / 250	EN 1926
Puristuslujuus pakkaskokeen jälkeen (MPa)	alempi odotusarvo / keskiarvo / keskihajonta 312 / 25,5 / 254	EN 12371
Liukastumisvastus (kiillotettu pinta)	kuiva / märkä 49,1 / 9,2	EN 14231 ja CE referenssistandardit
Liukastumisvastus (hiottu pinta)	kuiva / märkä 47 / 37,7	EN 14231 ja CE referenssistandardit
Kulutuskestävyys (mm)	keskiarvo 16	EN 14157 ja CE referenssistandardit
Kiinnitysten kestävyys (N)	alempi odotusarvo / keskiarvo / keskihajonta 4000 / 3062 / 500	EN 13364
Lämpöshokin kestävyys (%)	muutokset massa / resonanssitaajuus 0,02 / 5,6	EN 14066
Vesihöyryn läpäisevyys (μ)	kuiva / märkä 10000 / 10000	EN 12524

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loimaalla 19.11.2019



Mikko Paljakka, toimitusjohtaja